

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

2021AN0595

FECHA DE RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION

09/03/2021

SOLICITANTE / APPLICANT

GABRIEL A/S
HULMAGERVEJ 55
DK-9000 Ålborg

FECHA DE ENSAYOS / DATE TESTS

Inicio / Starting: 10/03/2021
Finalización / Ending: 25/03/2021

Att. BENTE ELLINGSOE

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS / IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF SAMPLES

REFERENCIAS / REFERENCES
01_REF : Focus Melange - 68244 - Yellow Green
02_REF: Focus Melange- 61240 - Grey beige
03_REF : Focus Melange - 64245 - Light pink
04_REF : Focus Melange - 62117 – Yellow
05_REF : Focus Melange - 64241 – Red
06_REF : Focus Melange -65133 - Dark Purple
07_REF : Focus Melange - 66220 - Medium Blue
08_REF: Focus Melange -68249 - Dark Green
09_REF: Focus Melange - 68246 - Green
10_REF: Focus Melange - 68245 – Yellow Green
11_REF: Focus Melange - 61241 – Dark Grey
12_REF: Focus Melange-61236 – Orange brown
13_REF : Focus Melange - 62118 – Medium Yellow
14_REF: Focus Melange - 64242 – Red
15_REF: Focus Melange - 66219 - Light Blue
16_REF : Focus Melange - 66222 – Light Purple Blue
17_REF : Focus Melange - 63112 - Orange
18_REF: Focus Melange - 64244 - Dark Pink

ENSAYOS REALIZADOS / TESTS CARRIED OUT

- SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT.

1 / 20

AITEX - Plaza Emilio Sala, 1 - E-03801 ALCOY (Alicante) SPAIN Tel.:+34 96 554 22 00 www.aitex.es info@aitex.es

Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC
Tests marked with * are not included within the scope of the ENAC accreditation



- SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE / *COLOUR FASTNESS TO RUBBING.*
- RESISTENCIA A LOS ENGANCHONES DE LOS TEJIDOS* / *SNAGGING RESISTANCE OF FABRICS*.*
- SIGNIFICADO DE LOS ÍNDICES DE SOLIDEZ VALORADOS CON ESCALA DE GRISES / *MEANING OF COLOUR FASTNESS APPRAISAL EVALUATED WITH GREY SCALE.*



RESULTADOS / RESULTS

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LUZ COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT

Norma

Standard

EN ISO 105-B02:2014. Método 2
EN ISO 105-B02:2014. Method 2

Aparato

Apparatus

Xenotest 440 02423E06

Condiciones de exposición

Exposure conditions

Normales
Normal

Condiciones de evaluación

Evaluation conditions

Cámara de luces Gretagmacbeth (02021N06)
Light camera Gretagmacbeth (02021N06)

Referencia <i>Reference</i>	Índice de solidez <i>Light fastness</i>
01_REF : Focus Melange - 68244 - Yellow Green	5
02_REF: Focus Melange- 61240 - Grey beige	5
03_REF : Focus Melange - 64245 - Light pink	5
04_REF : Focus Melange - 62117 – Yellow	5
05_REF : Focus Melange - 64241 – Red	6
06_REF : Focus Melange -65133 - Dark Purple	5
07_REF : Focus Melange - 66220 - Medium Blue	5-6
08_REF: Focus Melage -68249 - Dark Green	5-6
09_REF: Focus Melange - 68246 - Green	5-6
10_REF: Focus Melange - 68245 – Yellow Green	5
11_REF: Focus Melange - 61241 – Dark Grey	5-6
12_REF: Focus Melange-61236 – Orange brown	5
13_REF : Focus Melange - 62118 – Medium Yellow	5
14_REF: Focus Melange - 64242 – Red	6
15_REF: Focus Melange - 66219 - Light Blue	5
16_REF : Focus Melange - 66222 – Light Purple Blue	5
17_REF : Focus Melange - 63112 - Orange	5
18_REF: Focus Melange - 64244 - Dark Pink	5

>>>



RESULTADOS / RESULTS

NOTA REMARK

El índice de solidez a la luz indicado corresponde a:

- Variación de intensidad: Más claro
- Variación de tonalidad: No se observa
- Variación de brillo: No se observa

The fastness grade indicated comes up to:

- *Depth change: More clear*
- *Hue change: No notes*
- *Brightness change: No notes*

SIGNIFICADO DE LOS VALORES DE SOLIDEZ A LA LUZ MEANING OF COLOUR VALUES FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT

VALOR VALUE	SIGNIFICADO MEANING
8	EXCELENTE EXCELLENT
7	MUY BUENA VERY GOOD
6	BUENA GOOD
5	REGULAR MODERATE
4	MEDIANA FAIR
3	BAJA POOR BEHAVIOUR
2	DEFICIENTE - MALA POOR BEHAVIOUR
1	MUY DEFICIENTE VERY POOR

///



RESULTADOS / RESULTS

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE COLOUR FASTNESS TO RUBBING

Norma*Standard*

ISO 105-X12:2016

Aparato*Apparatus*

Crockmeter

Fecha de Inicio Ensayo*Starting test date*

11/03/2021

Fecha Fin Ensayo*Ending test date*

15/03/2021

Tiempo de acondicionamiento*Conditioning time*

> 4 H

Atmósfera de acondicionamiento y ensayo*Atmosphere for conditioning and testing***Temperatura**

(20±2) °C

*Temperature***Humedad Relativa**

(65±2) %Hr

*Relative Humidity***Clavija***Pin*

Cilíndrica

*Cylindrical***Fuerza aplicada***Applied force*

(9 ± 0,2) N

% de absorción de agua para frote en húmedo*% of water absorption for rubbing in humid*

95-100 %

>>>



RESULTADOS / RESULTS

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	SENTIDO <i>DIRECTION</i>	DESCARGA EN SECO <i>DRY STAINING</i>	DESCARGA EN MOJADO <i>WET STAINING</i>
01_REF : Focus Melange - 68244 - Yellow Green	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
02_REF: Focus Melange- 61240 - Grey beige	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	4-5
03_REF : Focus Melange - 64245 - Light pink	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
04_REF : Focus Melange - 62117 – Yellow	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	4-5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	4-5	4-5
05_REF : Focus Melange - 64241 – Red	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	4-5
06_REF : Focus Melange - 65133 - Dark Purple	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	4-5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	4-5	4-5
07_REF : Focus Melange - 66220 - Medium Blue	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	4-5
09_REF: Focus Melange - 68246 - Green	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	4-5
10_REF: Focus Melange - 68245 – Yellow Green	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	4-5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	4-5	4-5
11_REF: Focus Melange - 61241 – Dark Grey	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	4-5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	4-5	4-5

>>>



RESULTADOS / RESULTS

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	SENTIDO <i>DIRECTION</i>	DESCARGA EN SECO <i>DRY STAINING</i>	DESCARGA EN MOJADO <i>WET STAINING</i>
12_REF: Focus Melange- 61236 – Orange brown	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	4-5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	4-5	4-5
13_REF : Focus Melange - 62118 – Medium Yellow	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	4-5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	4-5	4-5
14_REF: Focus Melange - 64242 – Red	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	4-5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	4-5	4-5
15_REF: Focus Melange - 66219 - Light Blue	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	4-5
16_REF : Focus Melange - 66222 – Light Purple Blue	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	4-5
17_REF : Focus Melange - 63112 - Orange	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	4-5
18_REF: Focus Melange - 64244 - Dark Pink	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	4-5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	4-5

>>>



RESULTADOS / RESULTS

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	SENTIDO <i>DIRECTION</i>	DEGRADACIÓN EN SECO <i>CHANGUE IN COLOUR DRY</i>	DEGRADACIÓN EN MOJADO <i>CHANGUE IN COLOUR WET</i>
01_REF : Focus Melange - 68244 - Yellow Green	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
02_REF: Focus Melange- 61240 - Grey beige	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
03_REF : Focus Melange - 64245 - Light pink	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
04_REF : Focus Melange - 62117 – Yellow	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
05_REF : Focus Melange - 64241 – Red	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
06_REF : Focus Melange -65133 - Dark Purple	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
07_REF : Focus Melange - 66220 - Medium Blue	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
09_REF: Focus Melange - 68246 - Green	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
10_REF: Focus Melange - 68245 – Yellow Green	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
11_REF: Focus Melange - 61241 – Dark Grey	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5

>>>



RESULTADOS / RESULTS

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	SENTIDO <i>DIRECTION</i>	DEGRADACIÓN EN SECO <i>CHANGUE IN COLOUR DRY</i>	DEGRADACIÓN EN MOJADO <i>CHANGUE IN COLOUR WET</i>
12_REF: Focus Melange-61236 – Orange brown	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
13_REF : Focus Melange - 62118 – Medium Yellow	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
14_REF: Focus Melange - 64242 – Red	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
15_REF: Focus Melange - 66219 - Light Blue	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
16_REF : Focus Melange - 66222 – Light Purple Blue	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
17_REF : Focus Melange - 63112 - Orange	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5
18_REF: Focus Melange - 64244 - Dark Pink	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5

///



RESULTADOS / RESULTS

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE COLOUR FASTNESS TO RUBBING

Norma
Standard

ISO 105-X12:2016

Aparato
Apparatus

Crockmeter

Fecha de Inicio Ensayo
Starting test date

15/03/2021

Fecha Fin Ensayo
Ending test date

16/03/2021

Tiempo de acondicionamiento
Conditioning time

> 4 H

Atmósfera de acondicionamiento y ensayo
Atmosphere for conditioning and testing
Temperatura (20±2) °C

Temperature
Humedad Relativa (65±2) %Hr

Relative Humidity
Clavija
Pin

Cilíndrica

Cylindrical
Fuerza aplicada
Applied force

(9 ± 0,2) N

% de absorción de agua para frote en húmedo
% of water absorption for rubbing in humid

95-100 %

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	SENTIDO <i>DIRECTION</i>	DESCARGA EN SECO <i>DRY STAINING</i>	DESCARGA EN MOJADO <i>WET STAINING</i>
08_REF: Focus Melage - 68249 - Dark Green	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5

>>>



RESULTADOS / RESULTS

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	SENTIDO <i>DIRECTION</i>	DESCARGA EN SECO <i>DRY STAINING</i>	DESCARGA EN MOJADO <i>WET STAINING</i>
08_REF: Focus Melage - 68249 - Dark Green	Longitudinal <i>Lengthwise</i>	5	5
	Transversal <i>Crosswise</i>	5	5

///



RESULTADOS / RESULTS

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LUZ COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT

Norma*Standard*

AATCC TM 16:2004. Opción 3
AATCC TM 16:2004. Option 3

Aparato*Apparatus*

Xenotest ALPHA LM HIGH ENERGY (02364E06)

Fecha de ensayo*Test date*

17/03/2021

Condiciones de exposición*Exposure conditions*

Black Panel 63°C, Humedad relativa 30%, 420 nm², 1'10 W/m²
Black Panel 63°C, Relative humidity 30%, 420 nm², 1'10 W/m²

Energía de radiación total*Total radiant energy*

6912 KJ/m²

Condiciones de ensayo*Test conditions*

Muestras sin rotación, Muestras montadas sobre soporte.
Without simple rotation, Mounting Procedure Backed.

Condiciones de evaluación*Evaluation conditions*

Cámara de luces Gretagmacbeth (02021N06)

Light camera Gretagmacbeth (02021N06)

Escala de grises (02278N12)

Grey Scale (0278N12)

—————>>>



RESULTADOS / RESULTS

Referencia <i>Reference</i>	Índice de solidez <i>Light fastness</i>
01_REF : Focus Melange - 68244 - Yellow Green	5
02_REF: Focus Melange- 61240 - Grey beige	5
03_REF : Focus Melange - 64245 - Light pink	4-5
04_REF : Focus Melange - 62117 – Yellow	5
05_REF : Focus Melange - 64241 – Red	5
06_REF : Focus Melange -65133 - Dark Purple	5
07_REF : Focus Melange - 66220 - Medium Blue	5
08_REF: Focus Melange -68249 - Dark Green	5
09_REF: Focus Melange - 68246 - Green	5
10_REF: Focus Melange - 68245 – Yellow Green	5
11_REF: Focus Melange - 61241 – Dark Grey	5
12_REF: Focus Melange-61236 – Orange brown	5
13_REF : Focus Melange - 62118 – Medium Yellow	5
14_REF: Focus Melange - 64242 – Red	5
15_REF: Focus Melange - 66219 - Light Blue	5
16_REF : Focus Melange - 66222 – Light Purple Blue	5
17_REF : Focus Melange - 63112 - Orange	5
18_REF: Focus Melange - 64244 - Dark Pink	5

NOTA REMARK

El índice de solidez a la luz indicado corresponde a:

- Variación de intensidad: Más claro
- Variación de tonalidad: No se observa
- Variación de brillo: No se observa

The fastness grade indicated comes up to:

- *Depth change: More clear*
- *Hue change: No notes*
- *Brightness change: No notes*

///



RESULTADOS / RESULTS

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE COLOUR FASTNESS TO RUBBING

Norma*Standard*

AATCC TM 8:2013

Fecha ensayo*Testing date*

16/03/2021

Aparato*Apparatus*

Crockmeter

Escala utilizada*Scale used*

Escala de grises AATCC para descarga (Procedimiento de evaluación 2)

AATCC Gray scale for staining (AATCC evaluation procedure 2)

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	DESCARGA EN SECO <i>DRY STAINING</i>	DESCARGA EN MOJADO <i>WET STAINING</i>
08_REF: Focus Melage -68249 - Dark Green	5	5
	5	5

///



RESULTADOS / RESULTS

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE COLOUR FASTNESS TO RUBBING

Norma

Standard

AATCC TM 8:2013

Fecha ensayo

Testing date

15/03/2021

Aparato

Apparatus

Crockmeter

Escala utilizada

Scale used

Escala de grises AATCC para descarga (Procedimiento de evaluación 2)

AATCC Gray scale for staining (AATCC evaluation procedure 2)

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	DESCARGA EN SECO <i>DRY STAINING</i>	DESCARGA EN MOJADO <i>WET STAINING</i>
01_REF : Focus Melange - 68244 - Yellow Green	5	5
02_REF: Focus Melange- 61240 - Grey beige	5	4-5
03_REF : Focus Melange - 64245 - Light pink	5	5
04_REF : Focus Melange - 62117 – Yellow	4-5	4-5
05_REF : Focus Melange - 64241 – Red	5	4-5
06_REF : Focus Melange -65133 - Dark Purple	4-5	4-5
07_REF : Focus Melange - 66220 - Medium Blue	5	4-5
09_REF: Focus Melange - 68246 - Green	5	4-5
10_REF: Focus Melange - 68245 – Yellow Green	4-5	4-5
11_REF: Focus Melange - 61241 – Dark Grey	4-5	4-5
12_REF: Focus Melange-61236 – Orange brown	4-5	4-5
13_REF : Focus Melange - 62118 – Medium Yellow	4-5	4-5
14_REF: Focus Melange - 64242 – Red	4-5	4-5

>>>



RESULTADOS / RESULTS

REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	DESCARGA EN SECO <i>DRY STAINING</i>	DESCARGA EN MOJADO <i>WET STAINING</i>
15_REF: Focus Melange - 66219 - Light Blue	5	4-5
16_REF : Focus Melange - 66222 – Light Purple Blue	5	4-5
17_REF : Focus Melange - 63112 - Orange	5	4-5
18_REF: Focus Melange - 64244 - Dark Pink	5	4-5

///



RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA A LOS ENGANCHONES DE LOS TEJIDOS* SNAGGING RESISTANCE OF FABRICS*

Norma
Standard

ASTM D3939/D3939M-13 (R2017)

Aparato
Apparatus

ProMACE JAMES HEAL

Tipo de tejido
Type of fabric

Tejido de calada

Woven fabric
Fecha de acondicionamiento

12/03/2021

Fecha de ensayo

24/03/2021

Conditioning date
Test date
Nº de revoluciones
Nº of revolutions

600

Atmósfera de acondicionamiento y ensayo
Atmosphere for conditioning testing
Temperatura

(21±1) °C

Humedad relativa

(65±2) %

Temperature
Relative humidity
Tratamiento Previo
Previous treatment

Nulo

Null
Referencia
Reference

12_REF: Focus Melange-61236 – Orange brown

Sentido <i>Direction</i>	Calificación visual según escala <i>Visual rating standard</i>	Grado <i>Degree</i>	Grado <i>Degree</i>
Longitudinal <i>Lengthwise</i>	4 3-4	4	4,00
Transversal <i>Crosswise</i>	4 3-4	4	

>>>



RESULTADOS / RESULTS

INTERPRETACIÓN DE LA VALORACIÓN <i>INTERPRETATION OF THE APPRAISAL</i>	
5	NINGÚN ENGANCHON <i>NO SNAGGING</i>
4	LIGEROS ENGANCHONES <i>LIGHT SNAGGING</i>
3	MODERADOS ENGANCHONES <i>MODERATE SNAGGING</i>
2	ABUNDANTES ENGANCHONES <i>A LOT OF SNAGGING</i>
1	SEVEROS ENGANCHONES <i>SEVERE SNAGGING</i>

///



RESULTADOS / RESULTS

SIGNIFICADO DE LOS ÍNDICES DE SOLIDEZ VALORADOS CON ESCALA DE GRISES
MEANING OF COLOUR FASTNESS APPRAISAL EVALUATED WITH GREY SCALE

VALOR <i>VALUE</i>	SIGNIFICADO <i>MEANING</i>
5	MUY BUENA-EXCELENTE <i>VERY GOOD-EXCELLENT</i>
4	BUENA <i>GOOD</i>
3	MEDIANA-REGULAR <i>FAIR-MODERATE</i>
2	DEFICIENTE - MALA <i>POOR BEHAVIOUR</i>
1	MUY DEFICIENTE <i>VERY POOR</i>

///



Isabel Soriano
Jefa Área Innovación
Chief of Innovation Area

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- 1.- AITEX responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2.- AITEX no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento.
- 3.- La Oferta o Pedido a la que da conformidad el solicitante a través de firma y sello, constituye el Acuerdo Legalmente ejecutable en el que AITEX es responsable de salvaguardar y garantizar, la confidencialidad absoluta, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades contratadas.
- 4.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central de AITEX. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamación que reciba con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación de las muestras.
- 5.- AITEX proporcionará a solicitud del interesado, el procedimiento de tratamiento de quejas.
- 6.- AITEX no se hace responsable de la información proporcionada por los clientes, que se refleja en el Informe, y pueda afectar a la validez de los resultados.
- 7.- AITEX no se hace responsable de un estado inadecuado de la muestra recibida que pudiera comprometer la validez de los resultados, expresando tal circunstancia, en los informes de ensayo.
- 8.- AITEX podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aún cuando ésta no hubiere sido expresamente solicitada.
- 9.- Cuando se solicite Declaración de Conformidad, de no indicarse lo contrario, se aplicará la regla de decisión según ILAC-G8 & ISO 10576-1 con caso de ambigüedad o indeterminación.
- 10.- Las incertidumbres de ensayos, que se explicitan en el Informe de resultados, se han estimado para una $k=2$ (95% de probabilidad de cobertura). En caso de no informarse, éstas se encuentran a disposición del cliente en AITEX.
- 11.- Los materiales originales, o muestras sobrantes no sometidas a ensayo, se conservarán en AITEX durante los DOCE MESES posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que, en su caso, deseará efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado.
- 12.- Este informe sólo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.
- 13.- Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada/ensayada y no a la muestra/ítem del cual se ha sacado la muestra de ensayo.
- 14.- El cliente debe prestar atención, en todo momento, las fechas de la realización de los ensayos.
- 15.- De acuerdo a la Resolución EA (33) 31, los informes de ensayo deben incluir la identificación única de la muestra pudiendo añadirse además cualquier marca o etiquetado del fabricante. No está permitido reemitir informes de ensayo de denominaciones de muestras (referencias) no ensayadas, sólo se pueden volver a reemitir para la corrección de errores o la inclusión de datos omitidos que ya estaban disponibles en el momento del ensayo. El laboratorio no puede asumir la responsabilidad por la que se declara que el producto con el nuevo nombre comercial / marca comercial es estrictamente idéntico al ensayado originalmente; esta responsabilidad es del cliente.
- 16.- Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

LIABILITY CLAUSES

- 1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.
- 2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document
- 3.- The Offer and / or Order to which the applicant gives approval through signature and seal, constitutes the Legally Executable Agreement in which AITEX is responsible for safeguarding and guaranteeing the absolute confidentiality of the management of all the information obtained or created during the performance of the contracted activities.
- 4.- In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.
- 5.- AITEX is not responsible for the information provided by customers, which is reflected in the Report, and may affect the validity of the results.
- 6.- AITEX will provide at the request of the person concerned, the treatment of complaints procedure.
- 7.- AITEX is not responsible for an inadequate state of the sample received that could compromise the validity of the results, expressing such circumstance, in the test reports.
- 8.- AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not been specifically requested.
- 9.- When a Declaration of Conformity is requested, if not indicated otherwise, the decision rule will be applied according to ILAC-G8 & ISO 10576-1, in case of ambiguity, or indeterminacy
- 10.- The uncertainties of tests, which are made explicit in the Results Report, have been estimated for a $k = 2$ (95% probability of coverage). If not informed, they are available to the client in AITEX.
- 11.- The original materials and rests of samples, not subject to test, will be retained in AITEX during the twelve months following the issuance of the report, so that any check or claim which, in his case, wanted to make the applicant, should be exercised within the period indicated.
- 12.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.
- 13.- The results of the tests and the statement of compliance with the specification in this report refer only to the test sample as it has been analyzed / tested and not the sample / item which has taken the test sample.
- 14.- The client must attend at all times, to the dates of the realization of the tests.
- 15.- According to Resolution EA (33) 31, the test reports must include the unique identification of the sample, and any brand or label of the manufacturer may be added. It is not allowed to re-issue test reports of untested sample names (references), they can only be re-issued for error correction or inclusion of omitted data that were already available at the time of the test. The laboratory can not assume responsibility for declaring that the product with the new trade name / trademark is strictly identical to the one originally tested; This responsibility belongs to the client.
- 16.- This report may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory.